



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалью и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Автоконсервант мовиль с воском

Краткое название

Мовиль с воском

Категория продукта

Антикоррозионные покрытия

Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
Аэрозольный баллон	1000 мл	12 шт.



Описание продукта

- для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов, дверей, стоек, лонжеронов и т.п.) автомобилей и другой техники,
- для временной защиты низа кузова, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений деталей кузова.
- для консервации вело-, мототехники, спорт инвентаря, инструмента и металлических деталей при транспортировке и длительном хранении.

Свойства

- выполняет все функции обычных Мовилей,
- создает более плотную пленку не подверженную прилипанию пыли и песка,
- обладает высоким водоотталкивающими свойствами,
- подходит для обработки как открытых участков, так и полостей,
- легко обновляется мовильными составами,
- после высыхания не оставляет следов.

Область применения

Для транспортных средств, вело-, мототранспорта и

Содержит озонобезопасный углеводородный пропеллент ДМЭ. **Состав:** нефтяной растворитель >60%, синтетический полимер 5-15%, церезин 5-15%, модифицированное масло 5-15%, загуститель, ингибитор коррозии <5%.

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть не менее 30 секунд. Температура нанесения от +10°C до +30°C. Распылить средство на обрабатываемую поверхность в 2 слоя. При необходимости повторить обработку. После обработки продуть распылительную головку. Время высыхания 24 часа при +20°C.

Хранение и транспортировка

Хранить в крытых сухих складских и вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура хранения от +5°C до +20°C. Температура транспортировки от -40°C до +50°C.

Требования безопасности

Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов! Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении! Не вскрывать! Не сжигать после использования! Не давать детям! Не допускать попадания в глаза, внутрь, не вдыхать! Не курить во время использования! Избегать статического электричества! Использовать только по назначению!

Потребитель несет всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с продуктом не по назначению или не в соответствии с инструкцией

Срок хранения

3 года