



**Поликомпласт** - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмальями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

## Продукт

### Полное название

Мастика антишумовая полимерно-композиционная

**БАРЬЕР**

### Краткое название

**БАРЬЕР**

### Категория продукта

Антикоррозийные защитные средства

## Технические характеристики

| Артикул    | Вид фасовки | Объем  | Групповая упаковка | Масса БРУТТО |
|------------|-------------|--------|--------------------|--------------|
| РА011В1000 | Жестебанка  | 0,9 кг | 16 шт.             |              |
| РА011В2300 | Жестебанка  | 2,2 кг | 6 шт.              |              |

## Описание продукта

### Краткое описание

Предназначается для шумоизоляции машин и механизмов, снижения уровня вибрации тонкостенных конструкций и защиты поверхности от коррозии и эрозионного износа.

В авторемонте применяется для покрытия нижних, наружных и внутренних частей кузова и оперения автомобиля.

### Полное описание

Предназначается для шумоизоляции машин и механизмов, снижения уровня вибрации тонкостенных конструкций и защиты поверхности от коррозии и эрозионного износа.

В авторемонте применяется для покрытия нижних, наружных и внутренних частей кузова и оперения автомобиля.

В строительстве, производстве и быту нанесение на металлические перегородки, защитные кожухи агрегатов, станков и механизмов, воздуховоды вентиляционных систем, тонкостенные строительные конструкции и т.п. позволяет значительно уменьшить уровень вибрации и шума, снизить усталостные эффекты и улучшить звукоизоляцию.

Представляет собой состав на основе битума со специальным наполнителями и добавками.

Эффективность вибропоглощения и шумоизоляции мастики "Барьер" подчиняется типовым закономерностям для мастик того же назначения и определяется толщиной нанесенного слоя, температурой окружающей среды и конструкции, а также диапазоном частот вибрации поверхности. В то же время в отличие от большинства других мастик "Барьер" характеризуется наиболее приемлемым соотношением качества и цены.

Мастика может эксплуатироваться при температурах от минус 50°C до плюс 100°C.

**Инструкция по использованию и технические данные****Способ применения**

Перед обработкой поверхность очистить от загрязнений, коррозии и старых отслаивающихся покрытий, затем обезжирить и просушить. Можно наносить поверх антикоррозионных составов типа «Кордон» и «Инкор» Мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Наносить кистью, валиком, шпателем или краскопультом в 3–4 слоя при температуре не ниже +15°C

**Рекомендации**

Наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой слоев 60 минут. Время сушки – 24 часа. При обработке салона автомобиля время сушки должно составлять не менее 72 часов.

**Требование безопасности**

Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение и транспортировка**

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20 до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

**Состав**

Битум, полимер, растворитель, наполнители, шумогасител.

**Расход**

Расход для металлических поверхностей 4 кг/м<sup>2</sup> -

**Гарантийный срок хранения**

24 месяца.

**Показатели качества**

| №  | Наименование показателей                                  | Требования ТУ                    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Внешний вид:                                              | Мазеобразная масса черного цвета |
| 2. | Массовая доля нелетучих веществ, % н/м                    | 70                               |
| 3. | Адгезия покрытия, баллы, н/б                              | 1                                |
| 4. | Прочность покрытия при ударе, кгс.см, н/м                 | 50                               |
| 5. | Теплостойкость покрытия, баллы, н/м                       | 100                              |
| 6. | Защитные свойства покрытия в 3% растворе NaCl, баллы, н/м | 100                              |