



Поликомпласт – один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Антикор цинконаполненный полимерно-битумный БИЦИНК®

Краткое название

БИЦИНК®

Категория продукта

Антикоррозийные защитные средства

Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка	Масса БРУТТО
РА013В1700	Жестебанка	1,7 кг	16 шт.	

Описание продукта

Краткое описание

Предназначен для защиты металлических поверхностей и конструкций от коррозии, а также грунтования металла перед нанесением антикоров типа «Кордон» или противоржавных мастик типа «Барьер».

Полное описание

Предназначен для защиты металлических поверхностей и конструкций от коррозии, а также грунтования металла перед нанесением антикоров типа «Кордон» или противоржавных мастик типа «Барьер».

«Бицинк» является оптимальным защитным средством для дефектных и прокорродировавших участков оцинкованных кузовов, а также металлических крепежных соединений (болтов, гаек и т.п.) в конструкции автомобиля. Обладает хорошей адгезией к стальным и оцинкованным поверхностям; сохраняет прочное сцепление с поверхностью при больших деформациях и значительных температурных перепадах. После разбавления до соответствующей вязкости может быть использован для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т.д.)

Защитное действие "Бицинк" основано на принципе протекторной защиты стали методом холодного цинкования и дополняется антикоррозионными свойствами полимерно-битумной основы в сочетании с ингибиторами.

Представляет собой композицию на основе специального битума, синтетической смолы, высокодисперсного порошкообразного цинка, пластификатора и ингибиторов коррозии в органическом растворителе. После высыхания образует водонепроницаемое покрытие, обладающее высокими защитными свойствами и устойчивое в диапазоне температур от - 50°C до +100°C.

Инструкция по использованию и технические данные**Способ применения**

Перед обработкой поверхность очистить от загрязнений, коррозии и старых отслаивающихся покрытий, затем просушить. Антикор тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Наносить кистью, валиком, шпателем или краскопультом при температуре не ниже +15°C.

Рекомендации

Обработку проводить через каждые 2 лет.

Требование безопасности

Внимание! Покрытие из «БИЦИНКА» после высыхания способно в определенной степени проводить электрический ток. Не наносить на участки систем электроснабжения, где антикор может вызвать нежелательные утечки электроэнергии и замыкания.

Хранение и транспортировка

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

Состав

Масло индустриальное, ингибитор коррозии, цинковая пыль, наполнители, органический растворитель.

Расход

При толщине слоя 0,1-0,15 мм расход составляет 0,1-0,15 кг/м²

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.