



**Поликомпласт** - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмальями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

## Продукт

### Полное название

# Грунтовка ГФ-021 Красно-коричневая

### Краткое название

## ГФ-021 Красно-коричневая

### Категория продукта

Лакокрасочные материалы

## Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка	Масса БРУТТО
PG015B0300	Жестбанка	0,3 кг	36 шт.	
PG015B0500	Жестбанка	0,5 кг	24 шт.	
PG015B1000	Жестбанка	1,0 кг	16 шт.	

## Описание продукта

### Краткое описание

Предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями в авторемонте и быту, а также для временной защиты металлов от коррозии на период хранения. Цвет Красно-коричневый

### Полное описание

Представляет собой суспензии пигментов и наполнителей в алкидных лаках со специальными добавками. Наносится пневматическим напылением, кистью, окунанием, струйным обливом или распылением в электрическом поле. Является изолирующей грунтовкой и защищает поверхность благодаря низкой проницаемости плёнки. Самостоятельно может защищать металл непродолжительное время (на период межоперационного хранения, транспортировки и монтажа).

Готова к применению, одноупаковочная, образует после высыхания матовую или полуматовую плёнку серого цвета, устойчивую к температурам от - 45°C до + 60°C.

Обеспечивает прочное соединение окрашиваемой поверхности с лакокрасочным материалом. Нанесение грунтовки обеспечивает долговечность и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия.

**Инструкция по использованию и технические данные****Способ применения**

Поверхность перед нанесением грунтовки очистить от ржавчины и загрязнений. Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, ксилолом, ацетоном или аналогичными составами. Наносить распылением, кистью или окунанием. Время высыхания при температуре 20°C – 6 часов и при температуре 100-110°C – 20 минут.

**Рекомендации**

После горячей сушки поверхность необходимо охладить 30 минут при температуре 20°C.

**Требование безопасности**

Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение и транспортировка**

Хранить вдали от отопительных приборов при температуре от -20°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

**Состав**

Лак, сольвент, пеногаситель, двуокись титана, тальк, сажа, наполнители.

**Расход**

При однослойном покрытии расход составляет 60-100 г/м<sup>2</sup>.

**Гарантийный срок хранения**

6 месяцев.