



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалами и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Грунтовка ГФ-021 серая

Краткое название

ГФ-021 Серая

Категория продукта

Лакокрасочные материалы

Технические характеристики

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка	Масса БРУТТО
PG014B0300	Жестебанка	0,3 кг	36 шт.	
PG014B0500	Жестебанка	0,5 кг	24 шт.	
PG014B1000	Жестебанка	1,0 кг	16 шт.	

Описание продукта

Краткое описание

Предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями в авторемонте и быту, а также для временной защиты металлов от коррозии на период хранения. Цвет Серая.

Полное описание

Представляет собой суспензии пигментов и наполнителей в алкидных лаках со специальными добавками. Наносится пневматическим напылением, кистью, окунанием, струйным обливом или распылением в электрическом поле. Является изолирующей грунтовкой и защищает поверхность благодаря низкой проницаемости плёнки. Самостоятельно может защищать металл непродолжительное время (на период межоперационного хранения, транспортировки и монтажа).

Готова к применению, одноупаковочная, образует после высыхания матовую или полуматовую плёнку серого цвета, устойчивую к температурам от - 45°C до + 60°C.

Обеспечивает прочное соединение окрашиваемой поверхности с лакокрасочным материалом. Нанесение грунтовки обеспечивает долговечность и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия.

Инструкция по использованию и технические данные

Способ применения

Поверхность перед нанесением грунтовки очистить от ржавчины и загрязнений. Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, ксилолом, ацетоном или аналогичными составами. Наносить распылением, кистью или окунанием. Время высыхания при температуре 20°C – 6 часов и при температуре 100-110°C – 20 минут.

Рекомендации

После горячей сушки поверхность необходимо охладить 30 минут при температуре 20°C.

Требование безопасности

Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение и транспортировка

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

Состав

Лак, сольвент, пеногаситель, двуокись титана, тальк, сажа, наполнители.

Расход

При однослоином покрытии расход составляет 60-100 г/м².

Гарантийный срок хранения

9 месяцев.