Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15
Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Жидкая резина

Категория продукта

Антикоррозионные покрытия

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TA054A650T прозрачная	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650B черная	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650W белая	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650BL синяя	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650R красная	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650Y желтая	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TA054A650G зеленая	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.

Полное описание

Жидкая резина предназначена для покраски колесных дисков, бамперов, элементов салона или радиаторных решеток. Также её можно использовать для защиты при транспортировке, защиты при эксплуатации и гидроизоляции. Жидкая резина . . Возможно наносить состав на перекрашенные и поврежденные детали машины.

Свойства

-наносится и снимается не оставляя абсолютно никаких следов на лако-красочном покрытии
-наносится напылением, не нужно демонтировать автомобиль, не требует идеального состояния ЛКП.

Область применения

автомобильный ремонт

Состав

Смесь высокомолекулярных каучуков, органических растворителей, специальные добавки и озон безопасного углеводородного пропеллента.

Способ применения

Обезжирить ЛКП и отмыть от загрязнений. Отделить не окрашиваемые детали малярным скотчем. Расстояние до окрашиваемой поверхности примерно 12-15 см., плавными и равномерными движениями. Наносить жидкую резину при температуре+20С.Обязательно выдерживать время перед высыханием каждого слоя 20 минут. Для качественного покрытия необходимо от 3-х до 12-и слоев, в зависимости от области применения и цвета. Срок полного высыхания — от 12 до 24 часов.

Рекомендации

Если появились повреждения слоя жидкой резины — царапины или порезы, достаточно нанести новый слой. При повреждении деталей машины, нанести дополнительный слой жидкой резины и деталь будет выглядеть как новая.

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ: Жидкая резина — это легковоспламеняющийся продукт. Работать с ним обязательно нужно в респираторной маске и в резиновых перчатках на открытом воздухе. Имеет высшую категорию воспламеняемости: загорается от открытого источника огня, искры, повышенной температуры или статического электричества. Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь..

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°С до +50°С.

Срок хранения

36 месяцев

Внешний вид	Жидкость различных цветов
Основа	Высокомолекулярные каучуки, растворитель
Плотность, г/см^3	0,86
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	38
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует

© Copyright 2018 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.