Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15
Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Мастика битумная

Категория продукта

Антикоррозионные покрытия

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
	Металлическое ведро	20 кг	
	Металлическая бочка	200 кг	

Полное описание

Предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей и конструкций в авторемонте, строительстве, а также для защиты от гниения деревянных поверхностей и конструкций

Свойства

-температура каплепадения в высохшей мастике «Кордон» составляет 100-105°С.
- обладает высокой стойкостью к воздействию растворов кислот и щелочей, лаги, перепадов температур.

Область применения

- для создания защитных гиброфобных поверхностей на металлоконструкциях, дереве, бетоне и других строительных материалах.
- для создания защитных гидрофобных поверхностей на металлоконструкциях и бетоне, работающих в условиях заглублени в грунт.
- для защиты наиболее подверженных воздействию влаги частей фундаментов, бетонных опор и оснований. стен.
-для создания антикоррозийных защитных покрытий на металлоконструкциях, трубопроводах, внешних поверхностей металлических ёмкостей различного назначения.
- для обновления состарившихся битумных кровельных материалов.
- для герметизации швов и стыков элементов и частей различных конструкций.
- для грунтования поверхностей бетона, кирпичной кладки и других строительных материалов перед нанесением битумных и полимерных клеев для паркета, рулонных кровельных и изолирующих материалов и т.д.
- для создания грунтовочных покрытий по бетону, кирпичной кладке и штукатурке перед нанесением декоративного или функционального лакокрасочного материала.

Состав

Битум, полимер, растворитель, наполнители, преобразователь ржавчины, ингибитор коррозии.

Способ применения

Перед обработкой поверхность очистить от загрязнений, коррозии и старых отслаивающихся покрытий, затем просушить. Антикор тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Наносить кистью валиком, шпателем или краскопультом при температуре не ниже +15°С.

Рекомендации

Наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой слоев 60 минут .Время сушки - 24 часа.

Требования безопасности

Не наносить вблизи источников открытого огня. Не допускать попадания внутрь и на слизистые оболочки. При нанесении использовать средства защиты: резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. При попадании на кожу удалить ветошью или ватой, смоченной уайт-спиритом, керосином, затем вымыть водой с мылом. При попадании внутрь и на слизистые оболочки обратиться за медицинской помощью. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение и транспортировка

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20°С до +30°С, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

Срок хранения

24 месяца

Внешний вид	Пастообразная масса корич. цвета
Основа	Битум, растворитель, добавки
Плотность, г/см^3	1,09
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	75
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует

© Copyright 2018 ПОЛИКОМПЛАСТ. Все права защищены.